

Bedra

8059.01 - 8059.33



Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Przyciemniająca, gładka tkanina zasłonowa

Skład

100% poliestr ognioodporny

Szerokość

± 295 cm, ± 116 inches

Gramatura

± 782 gr/m², ± 25 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354, alpha w

0.70

Komfort Wizualny & Termiczny

AATCC 148

Test available

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

43.5 lbs warp / 48 lbs weft


Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-0.4% warp / -1.4% weft

Shrinkage 70°

-2.5% warp / -1.5% weft

Bedra

8059.01 - 8059.33



8059.01



8059.02



8059.03



8059.04



8059.05



8059.06



8059.07



8059.08



8059.09



8059.10



8059.11



8059.12



8059.13



8059.14



8059.15



8059.16



8059.17



8059.18



8059.19



8059.20



8059.21



8059.22



8059.23



8059.24



8059.25



8059.26



8059.27



8059.28



8059.29



8059.30



8059.31



8059.32



8059.33