

Clint

7084.01 - 7084.34



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Tkanina obiciowa o dwutonowym, wielokierunkowym drobnym splotie siatkowym o wyglądzie i dotyku przypominającym wełnę, wykończona powłoką wolną od fluorowęglowodorów (odporną na plamy i wodę)

Skład

100% poliester FR zabezpieczony powierzchniowo środkiem wolnym od fluorowęglowodorów

Szerokość

± 152 cm, ± 60 inches

Gramatura

± 555 gr/m², ± 18 oz/yd²

Odporność ogniowa

**BS 5852 , Crib 5
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF D 60-013 , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI 9175 , Classe 1**

Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
70.000 double rubs wyzenbeek
ISO 12947-2 , 80.000 rubs martindale**

Odporność na wyrywanie włókien

**ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)**

Odporność na wycieranie

**AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry**

Odporność na działanie światła

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
4.5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)**

Wytrzymałość szwów

**ASTM D4034
124 lbf warp / 97 lbf weft
ISO 13936-2
2,67 warp / 2,67 weft**

Wodoodporność

**EN ISO 4920
4 (scale 0-5)**

Odporność na tarcie

**ASTM D5034
226 lbf warp / 382 lbf weft
ISO 13934-1
1250 N warp / 2260 N weft**

Clint

7084.01 - 7084.34

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
521-3365
Hohenstein HTTI

Kurczliwość

Shrinkage 30°

-1.8% warp / -1.6% weft

Shrinkage 70°

-2% warp / -2% weft

Pielęgnacja & Konserwacja



Clint

7084.01 - 7084.34



7084.01



7084.02



7084.03



7084.04




7084.05



7084.06



7084.07



7084.08



7084.09



7084.10



7084.11



7084.12



7084.13



7084.14



7084.15



7084.16



7084.17



7084.18



7084.19



7084.20



7084.21



7084.22



7084.23



7084.24



7084.25



7084.26



7084.27



7084.28



7084.29



7084.30



7084.31



7084.32



7084.33



7084.34