Hestan

7035.01 - 7035.30

Produit
Tissus d'ameublement

Description
Tissu semi-uni rugueux

Composition
> 37% recycled polyester FR / < 63% polyester FR

Largeur
± 140 cm, ± 55 inches

Poids
± 570 gr/m¹, ± 18 oz/yd¹

Non feu
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1

Résistance à l'abrasion
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale

Boulochage
ASTM D3511
4-5 (scale 1–5)
ISO 12945-2
4-5 (scale 1–5)

Résistance au frottement
AATCC 8
5 (scale 1–5) wet / 5 (scale 1–5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1–5) wet / 4-5 (scale 1–5) dry

Solidité lumière
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1–5)
ISO 105 B02
6 (scale 1–8)

Résistance au glissement à la couture
ASTM D4034
83 lbf warp / 91 lbf weft
ISO 13936-2
2.7 mm warp / 2.7 mm weft

Résistance à la traction
ASTM D5034
353 lbs warp / 377 lbs weft

Étiquettes

USCG – EU MRA 0038

OEKO TEX® STANDARD 100 S07-0023 Hohenstein HTTI

Entretien & Maintenance

Rétrécissement
Shrinkage 30°
-1.5% warp / -1.5% weft
Shrinkage 70°
-2.9% warp / -3.0% weft

Hestan

7035.01 - 7035.30