

Mioko

8057.01 - 8057.33



Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Gładka satyna

Skład

100% poliester ognioodporny

Szerokość

± 140 cm, ± 56 inches

Gramatura

± 413 gr/m², ± 12 oz/yd²

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6-7 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

45.5 lbs warp / 40.5 lbs weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerenflammbar
DIN 4102, B1

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-1% warp / -0.4% weft

Shrinkage 70°

-1.7% warp / -0.6% weft

Mioko

8057.01 - 8057.33



8057.01



8057.02



8057.03




8057.04



8057.05



8057.06



8057.07



8057.08



8057.09



8057.10



8057.11



8057.12



8057.13



8057.14



8057.15



8057.16




8057.17



8057.18



8057.19



8057.20



8057.21



8057.22



8057.23



8057.24



8057.25



8057.26



8057.27



8057.28



8057.29



8057.30



8057.31



8057.32



8057.33