

Noss

7058.01 - 7058.24



Produto

Revestimento para mobiliário

Descrição

Tecido chenille, mistura em cores suaves

Composição

22% Poliéster reciclado (FR) / 78% Poliéster (FR)

Largura

± 140 cm, ± 55 inches

Peso

± 904 gr/m², ± 29 oz/yd²

Resistência ao fogo

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

90.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Pilling

ASTM D3511

5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4 (scale 1-5)

Resistência à fricção

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4 - 5 (scale 1-5) wet / 4 - 5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

6 - 7 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D4034

77 lbs warp / 91 lbs weft

ISO 13936-2

3.3 mm warp / 3 mm weft

Resistência à tensão

ASTM D5034

524 lbs warp / 337 lbs weft

Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTTI

Cuidados & Manutenção



Encolhimento

Shrinkage 30°


-1.5% warp / -1.7% weft

Shrinkage 70°

-1.6% warp / -3% weft

Noss

7058.01 - 7058.24




7058.01




7058.02



7058.03




7058.04




7058.05




7058.06




7058.07



7058.08




7058.09




7058.10




7058.11




7058.12



7058.13




7058.14




7058.15



7058.16



7058.17



7058.18



7058.19




7058.20



7058.21



7058.22



7058.23



7058.24